

C15	CARTA PELLEAGLIO	50 G/MQ
CPEL	CARTA BIANCA CALANDRATA PURA CELLULOSA DA 50 G/MQ	PESO

**CONFEZIONE**

In scatola cartone ondulato americana bianca.

MATERIALE

Carta bianca di pura cellulosa, calandrata con effetto lucido, con presenza di sostanze tecniche soggette a limitazioni.

SULLA BASE DELLE VIGENTI NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI SUI PRODOTTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI, SOGGETTI A PROVE DI MIGRAZIONE.

ADESIVO

Nessun uso di adesivi.

SULLA BASE DELLE VIGENTI NORMATIVE SULLA NON TOSSICITÀ E SUI PRODOTTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI, AD ESCLUSIONE DEL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI, NON SOGGETTI A PROVE DI MIGRAZIONE.

STAMPA

Flessografia con utilizzo di inchiostri ad acqua, senza utilizzo di solventi.

FORMATI [cm]	CARTA [g]	CONFEZIONE [kg]	PESO CA ⁽¹⁾ [kg]	SCATOLA [cm]	BANCALE ⁽²⁾ [kg]	SEMIBANCALE [scatole]	ALTEZZA [cm]	SCATOLE X STRATO [pz]
25x37	50	10	10	52x40 h 5	800	400+400	100+100	4x10/x2
37x50	50	10	10	52x40 h 5	800	400+400	100+100	4x10/x2
50x75	50	10	10	78x51 h 5	800	400+400	100+100	4x10/x2
75x100	50	10	10	78x51 h 5	500	500	160	2x25
33x40	50	10	10	52x40 h 5	800	400+400	100+100	4x10/x2

⁽¹⁾ SCATOLE PESO LORDO DA 10.2 CA

⁽²⁾ EPAL 80X120

COMPOSIZIONE

CARTA PAP22

SMALTIMENTO

Materiale riciclabile,
raccolta carta

CERTIFICAZIONE FORESTALE

Materiale certificato FSC®

PRODUTTORE MATERIALE

Cartiere Ermolli SPA

IN BASE AL D.M. 21/3/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, SULLA SCORTA DELLE COMUNICAZIONI DEI NOSTRI FORNITORI, DICHIARIAMO CHE IL PRODOTTO CARTOTECNICO È IDONEO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI E PERTANTO ADATTO AD ESSERE UTILIZZATO COME IMBALLAGGIO PRIMARIO.